

TÖBBFUNKCIÓS ALAPOZÓ

TÉLIESÍTETT VÁLTOZAT

-4 °C-ig tárolható!

TÍPUS:

Modifikált, lúgálló vizes diszperziós alapozó. Behatoló képességénél fogva a porózus, porló felületeket stabilizálja. Használata egyenletes nedvszívást eredményez, ezáltal megakadályozza az eltérő szívóhatás következtében fellépő foltosodást. Segítségével megakadályozható, hogy az alapfelület a frissen felhordandó anyagokból, habarcsokból jelentős mennyiségű vizet szívjon el.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Használatát ásványi színező vakolatok, glettek, beltéri diszperziós festékek felhordását megelőzően, és nem ragasztott melegburkolatok (pl. szőnyegpadlók, laminált parketták, stb.) fogadófelületének pormentesítésére javasoljuk. Alkalmazható diszperziós vakolatok, gipsz alapvakolatok, homlokzatfestékek, hidegburkolatok ragasztását megelőzően, önterülő aljzatkiegyenlítők és esztrichek, továbbá diszperziós kötőanyagú kent szigetelések alá.

ALAPFELÜLET:

Az elvált, laza, omlékony felületrészeket és „kivirágzásokat” el kell távolítani, majd a teljes felületen mechanikus úton portalanítani.

FELDOLGOZÁS:

Festőecsettel, vagy teddy hengerrel egyenletesen, a kívánt rétegszámmal hordjuk fel.

Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre tilos felkenni.

Alkalmazható +6°C feletti lég- és alapfelületi hőmérséklet esetén.

A munkálatok befejeztével a szerszámokat bő vízzel mossuk el.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 - 0,2 kg/m²

Hígíthatóság: 1:0-1:2 (Alapozó:Víz)

Sűrűség: 1,01-1,1 kg/l

Száradási idő: 2-6 óra (a fal és a levegő hőmérsékletének, páratartalmának függvényében)

Csomagolás: 1 és 5 kg-os (műanyag flakonokban, kannában)

Tárolás: Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

FIGYELMEZTETÉS!

Az alapozó folyadékot +5 °C feletti falfelületen lehet felhasználni. Alacsony hőmérsékleten a termék összetételéből adódóan a szükséges filmképződés a szokásosnál hosszabban megy végbe, ezért a felhordást követően legalább 24 óra kivárási idő szükséges a következő réteg felhordása előtt. Fokozottan nedvszívó tulajdonságú felületek esetében kétszeri alapozás javasolt.