

FRONTEGO SZILIKONOS HOMLOKZATI SZÍNEZŐ VAKOLATOK

TÍPUS:

A Frontego szilikonos homlokzati színező vakolat gyárilag előkevert, szilikongyanta kötőanyagú, vödörös kiszerezésű vékonyvakolat, gazdag színválasztékban. A termék kiváló pára- és légáteresztő, füstgázoknak, alkáliáknak jól ellenáll. Lemosható. Gombásodás és algásodás elleni adalékokat is tartalmaz, amellyel az algafertőzés késleltethető. Kiváló öntisztuló és víztaszító képességekkel rendelkezik.

FELHASZNÁLHATÓ:

A Frontego szilikonos homlokzati színező vakolat alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére önállóan felületképzőként (min. Hvh 10) minőségű vakolatalapra, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedő vakolására.

Alapfelület jellemzői:

Az alap minden esetben legyen por- és szennyeződésmentes, teljes rétegvastagságában száraz, terhelhető, mozgás- és zsugorodásmentes. A felületnek simítottnak vagy gletteltnak kell lennie. A laza, sérült rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el, majd a felületen lévő hibákat az alapozás előtt javítsuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek. A fal nem megfelelő vízszigetelése esetén a vakolat eredményesen nem alkalmazható!

ELŐKÉSZÍTÉS:

Az eredményes színezés érdekében az alapfelület nedvszívó képességét és színeltéréseit ki kell egyenlíteni. Nagy nedvszívású alapfelület - mint pl.: régi vakolat vagy hőszigetelő alapvakolat - esetén a Színező vakolatalapozó felhordása előtt Mélyalapozó használata szükséges. A falfelület mélyalapozását a színező alapozás előtt legalább 12 órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására. A tényleges színhomogenizáló alapozást a gyártó által javasolt Színező vakolatalapozóval végezzük. Anyagszükséglet: 0,25–0,4 kg/m², hígíthatósága max. 10%-ban, vízzel.

FELHASZNÁLÁS MÓDJÁ:

A Színező vakolatalapozó száradása után rozsdamentes simítóval a legnagyobb szemcseméretben kell felhordani a színező vakolatot. A felület besimítását, majdani struktúraképzését még nedves állapotban műanyag simítóval kell végezni.

FONTOS!

Azonos szín csak egy gyártási tétel felhasználása esetén garantálható. A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg. Az épület egyes oldalain azonos gyártási számú anyagot használjon, vagy ha mégsem lehetséges, a különböző gyártási számú vödröket egy nagyobb edényben keverje össze. Utánrendelés esetén is a fentiek szerint járjon el. A munkálatok megkezdése előtt az anyagszükséglet meghatározása alapján készítsük ki az egybefüggő falfelülethez szükséges mennyiséget. Fúrógépbe fogott keverőszárral lassú fordulaton keverjük fel a vödör tartalmát, és ellenőrizzük a vödörön feltüntetett azonosító számokat. A munkálatokat +5°C alatti hőmérsékleten, tűző napsütésben, erős szélben, esőben, és tartósan párás időben végezni nem szabad. A homlokzatot megfelelő módon állványhálószerűen kell védeni a közvetlen napsütéstől, esőtől és szélétől. Normál klímánál (+20°C, és 50% relatív páratartalom) az anyag teljes kötése 48 óra. A szerszámok az anyag megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Feldolgozási anyagszükséglet:

Gördülő szemcsés struktúra esetén:	2,0 mm-es 2,6 - 2,8 kg/m ²
	1,5 mm-es 2,3 - 2,5 kg/m ²
Kapart jellegű struktúra esetén:	2,0 mm-es 2,8 - 3,5 kg/m ²
	1,5 mm-es 2,6 - 2,8 kg/m ²

Tárolás: A termék fagyveszélyes! Tárolás fedett helyen, +5°C felett.
Szavatossági idő: Bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónap.