

ALAPOZÓ KONCENTRÁTUM

TÍPUS:

Modifikált, lúgálló vizes diszperziós alapozó. Behatoló képességénél fogva a porózus, porló felületeket stabilizálja. Használata egyenletes nedvszívást eredményez, ezáltal megakadályozza az eltérő szívóhatás következtében fellépő foltosodást. Segítségével megakadályozható, hogy az alapfelület a frissen felhordandó anyagokból, habarcsokból jelentős mennyiségű vizet szívjon el. Jelentős mértékben javítja a felületére felhordott cementkötésű anyagok tapadását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Használatát ásványi színező vakolatok, glettek, beltéri diszperziós festékek felhordását megelőzően, és hidegburkolatok ragasztását megelőzően javasoljuk. Alkalmazható diszperziós vakolatok, gipsz alapvakolatok, homlokzathoz festékek, önterülő aljzatkiegyenlítők és esztrichek, továbbá diszperziós kötőanyagú kent szigetelések alá.

ALAPFELÜLET:

Az elvált, laza, omlékony felületrészeket és „kivirágzásokat” el kell távolítani, majd a teljes felületen, mechanikus úton portalanítani.

FELDOLGOZÁS:

A vízzel megfelelő arányban hígított koncentrátumot festőecsettel, vagy teddy hengerrel egyenletesen, a kívánt rétegszámmal hordjuk fel. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre tilos felkenni. Alkalmazható +6°C feletti lég- és alapfelületi hőmérséklet esetén. A munkálatok befejeztével a szerszámokat bő vízzel mossuk el.

Anyagszükséglet (hígított): 0,1-0,3 kg/m²

Hígíthatóság: 1:1-1:5 (Alapozó:Víz)

Sűrűség: kb. 1,1 kg/l

Száradási idő: 2-6 óra

(a fal és a levegő hőmérsékletének, páratartalmának függvényében)

Csomagolás: 10 kg-os (műanyag vödör)

Tárolás: Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

FIGYELMEZTETÉS!

Beltéri alkalmazása során, a bútorzatra, vagy egyéb használati tárgyra került alapozót azonnal távolítsuk el törölruha segítségével. Száradás után a szennyeződést csak a felület maradandó károsodásával lehet eltávolítani.