

MŰSZAKI ADATLAP

MOZAIK DISZPERZÓS KÖSZÖNYEG - FINOMSZEMCSÉS

TÍPUS:

Gyárilag komponensenként kisserelt, színes ásványi őrlemény alapú burkoló massa, vizes diszperziós kötőanyaggal, belsőterben lévő vízszintes felületek bevonására. Kötés után mechanikai hatásoknak ellenálló, nyílt pórusú esztétikus felületet képez.

FELHASZNÁLHATÓ:

Kő, cement, beton és műkő vízszintes felületek bevonására alkalmas. Az alap minden esetben legyen sima, száraz (legfeljebb 3,5% nedvességtartalmú), ép, mozgás- és zsugorodásmentes. Közvetlen talajon lévő beton felületek bevonása esetén győződjünk meg a megfelelő vízszigetelés meglétéről.

ELŐKÉSZÍTÉS:

Az előkészített por- és szennyeződésmentes, nyílt pórusú felületet minden esetben Mozaik alapozóval kell bevonni, festőecset, teddy-henger segítségével. Az alapozót felhasználás előtt fúrógépbbe fogott keverőszárral, lassú fordulaton alaposan át kell keverni.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

A termékek felhordása feltételezi az alapvető építőipari kivitelezői ismereteket. A kőszőnyeg felhordása az alapozó kellő száradása után, kb. 4-6 óra elteltével megkezdhető. A kötőanyagot maradéktalanul össze kell keverni a kiválasztott őrleményekkel. Az őrleményt a kívánt színhatásnak megfelelő arányú **5 darab Mozaik alapszínből** állítjuk elő – az így kapott őrleménykeverék teljes mennyisége 11kg. Keverőszárral, alacsony fordulatszámon (max.: 300 ford./min.) történő alapos átkeverés után rozsdamentes acélsimítóval, egyenletes 2-3 mm-es rétegben kell az előkészített alapfelületre felhordani. Az elterített masszát tömörítsük, amíg kellően zárt, sima felületet kapunk. A munkálatokat +10-25°C közötti hőmérsékleten ajánlott végezni.

FONTOS!

A különböző gyártásból származó anyagok között kisebb mértékű színeltérés lehetséges, ezért az egybefüggő felületeken mindig azonos gyártási időpontú anyagot használjunk és homogén keverékből állítsuk elő!

Anyagszükséglet sima felület esetén:

kb. 4-6 kg/m² (2 kg/m²/mm), ill. 2.5 m²/vödör (2,0 – 3,0 mm rétegvastagság estén)

UTÓKEZELÉS:

A termékek felhordást követően a Mozaik diszperziós kőszőnyeg utókezelést nem igényel. Az elkészült kőszőnyeg felület nyitottsága és porozitása Mozaik kőszőnyeg átvonó anyaggal jelentősen csökkenthető, segítve annak takaríthatóságát.

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

HOMLOKZATI VAKOLATOK ÉS FESTÉKEK

LÁBAZATI DÍSZÍTŐ VAKOLATOK

TERMÉSZETES BURKOLATOK

KÖSZÖNYEGEK ÉS IPARI PADLÓK

ALAPOZÓK ÉS SEGÉDANYAGOK

ŐRLEMÉNYEK



Az átvonó anyag kizárólag a kiszáradt és megszilárdult kőszőnyeg felületére hordható fel. Az átvonó anyag szintelen, a kőszőnyeg felületének megjelenését kismértékben befolyásolhatja.

Kötési idő: Ideális körülmények között (20-25 C°) 24 óra. Húvös, magas páratartalom esetén a bevonat teljes megszilárdulása több napot is igénybe vehet

Csomagolás: 15 kg-os egységcsomagonként (műanyag vödörben)
5 db Mozaik őrlemény és 1 db diszperziós kötőanyag

Tárolás: Fedett, húvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve,
bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.