

MÉLYALAPOZÓ

TÍPUS:

Oldószermentes, alkáliálló mélyalapozó. Nagy behatoló képességénél fogva a porózus, omlékony felületeket stabilizálja, így jelentősen fokozza a burkoló- és vakolatanyagok tapadó képességét.

A vizes bázisú diszperziós falfestékek fedőképességét nagymértékben javítja.

Használata egyenletes nedvszívást eredményez, ezáltal az eltérő szívóhatás következtében fellépő foltosodást is megakadályozza. Segítségével megakadályozható, hogy az alapfelület a frissen felhordandó anyagokból, habarcsokból jelentős mennyiségű vizet szívjon el.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Használatát glettek, beltéri diszperziós, homlokzati festékek, tapéták felhordását és hidegburkolatok ragasztását – különös tekintettel gipszkarton alapfelületekre, kent szigetelések készítését megelőzően javasoljuk. Alkalmazható diszperziós vakolatokat megelőző előkészítésre is.

ALAPFELÜLET:

Az elvált, laza, omlékony felületrészeket és „kivirágzásokat” el kell távolítani, majd a teljes felületen, mechanikus úton portalanítani.

FELDOLGOZÁS:

A termék nem igényel hígítást, de szükség esetén max. 1:1 arányban víz hozzáadása megengedett.

Festőecsettel, vagy teddy hengerrel hordjuk fel. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre tilos felkenni.

Alkalmazható +6°C feletti lég- és alapfelületi hőmérséklet esetén. A munkálatok befejeztével a szerszámokat bő vízzel mossuk el.

Anyagszükséglet (hígított): 0,2 kg/m²

Hígíthatóság: 1:0-1:1 (Alapozó:Víz)

Száradási idő: 2-6 óra

(a fal és a levegő hőmérsékletének, páratartalmának függvényében)

Csomagolás: 1 és 5 kg-os (flakon, ill. kanna)

Tárolás: Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

FIGYELMEZTETÉS!

Beltéri alkalmazása során, a bútorzatra, vagy egyéb használati tárgyra került alapozót azonnal távolítsuk el törölruha segítségével. Száradás után a szennyeződést csak a felület maradandó károsodásával lehet eltávolítani.